



Geotessuto 200g 12 kN/m

Scheda Tecnica Prodotto

- 17040-10/02/17

Descrizione

- Geotessile Non Tessuto Agugliato E Termofissato (GTX-N)

Composizione

- Polipropilene alta tenacità / sintetico, bianco

Durabilità

- Conservare il prodotto nella confezione fino al momento dell'applicazione.
- Da ricoprire entro 1 giorno dalla installazione
- Previsione di durabilità minima in terreni con $4 \leq pH \leq 9$ e $T \leq 25^\circ$ non inferiore a 5 anni

Dimensioni

- 2 m e 4 m x 100 m

Caratteristiche Fisiche

- Massa areica g/m²
- Spessore sotto 2 kPa mm

Valore

200
1,30

Norma

EN ISO 9864
EN ISO 9863

Caratteristiche Meccaniche

- Resistenza a trazione longitudinale MD kN/m
- Resistenza a trazione trasversale CMD kN/m
- Allungamento a carico max longitudinale MD %
- Allungamento a carico max trasversale CMD %
- Resistenza al punzonamento statico CBR
- Perforazione al cone drop mm
- Efficienza della protezione N

Valore

12,0
12,00
60
70
1,7
27
100

Norma

EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 12236
EN ISO 13433
EN ISO 14574

Caratteristiche Idrauliche

- Apertura caratteristica $O_{90} * m$
- Permeabilità normale al piano Vih50 L/S*m²

Valore

80
80

Norma

EN ISO 12956
EN ISO 11058