

PRODUKT DATENBLATT

Kaltbelag 005

Produktbeschreibung

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

Anwendungsbereich

Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden

Eignung

Für Boden

Eigenschaften

- Festigkeit je nach Verdichtung
- Frei von Teerbestandteilen
- Sofort belastbar
- Plastische Endhärte
- Gebrauchsfertig
- Sofort belastbar

Untergrund

Die Unterlage muss tragfähig und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein.

Verarbeiten

Kanten der beschädigten Stelle begradigen, ca. 1–3 cm tief ausheben und säubern. ProOne Kaltbelag lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen und eibnen und mit einem Stampfer gut verdichten. Letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit einem Stampfer gut verdichten und mit Sand oder Split im Überschuss abstreuen.

Zu beachten

- Stampfer muss mit Wasser befeuchtet werden, ansonsten bleibt ProOne Kaltbelag an Stampferflächen haften.



- Einbaudicke 1–3 cm. Ein Sack (25 kg) ergibt ca. 0,41 m² bei 3 cm Auftragsstärke.
- In der kalten Jahreszeit wird die Verarbeitung erleichtert, wenn das Material vor dem Einbau bei Raumtemperatur gelagert wird.
- Die ausgebesserten Flächen sind bei guter Verdichtung sofort befahrbar.
- Nicht für Gabelstaplerverkehr geeignet.
- Technisches Merkblatt und Sicherheitshinweise beachten.
- Probeflächen anlegen.

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.

PRODUKT DATENBLATT

Kaltbelag 005

Technische Daten

Materialbasis	Bitumenhaltiges Bindemittel und Splitt
Dichte (verdichtet)	Ca. 1900 kg/m ³
Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate
Lagerbedingungen	Witterungsgeschützt, trocken und luftdicht verschlossen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

- GefStoffV: Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV
- Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung)
- Sicherheitsratschläge (S-Sätze): S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Lagerung

- Witterungsgeschützt und trocken
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter
- Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar

Entsorgung

Produktreste unter Abfallschlüssel (AVV) 17 03 02 – Bitumengemische (keine kohlenleerhaltige Bitumengemische) Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.