PRODUKT DATENBLATT

Kombi-Quarzhaftbrücke KHB, Eimer à 25 kg

Haftbrücke auf Beton

Bindemittel
- Polymerdispersion
- Körnung 0–0,4 mm

Lieferform
- Eimer à 25 kg
- 24 Gebinde pro Palette

Farbton
Maigrün

Eigenschaften
- Gebrauchsfertig
- Für Gipsputze
- Kalk/Zementputze bis Druckfestigkeit 5 n/mm²

Verbrauch
Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,3 kg/m².
Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln!

Anwendung
Kombi-Quarzhaftbrücke ist ein lösemittelfreier, quarzhaltiger, haftvermittelnder Anstrich für dichte, glatte bzw. schwach saugende Untergründe wie Beton als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt.
Durch das enthaltene Quarzkorn erhält der mit Kombi-Quarzhaftbrücke beschichtete Untergrund eine gute Griffigkeit. Dadurch wird das Auftragen nachfolgender Beschichtungen (Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und Kalk- Zementputzen) erleichtert und das Verdursten bzw. die Bildung von Schwindrissen vermindert.

Untergründe
Nicht geeignete Untergründe sind Gipsputze und -spachtelmassen, geeignet als Untergrund sind Beton, Kalk-Zement- und Zementputze, Keramikplatten sowie EPS- bzw. XPS-Dämmstoffe.
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fett-, öl- staubfrei sowie von frei Ausblühungen, Verunreinigungen und Sinterschichten sein.
Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschliessen!
Die Restfeuchte im Beton darf maximal 4 % bei einem Beton C30/37 (B35) bzw. 3 % bei einem Beton C35/45 (B45) betragen. Auch bei ordnungsgemässer Verarbeitung können durch das Schwinden des Betons, der keine Restfeuchte <4 bzw. 3 % erreicht hat, Scherspannungen entstehen, die auch nach längerer Zeit zu Putzablösungen führen können.
Frische mineralische Untergründe müssen genügend abgebunden sein, Standzeit ca. 4 Wochen. Glatte Untergründe ggf. aufrauen.

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.

ProOne
BMS Building Materials Suisse
BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
www.pro-one.ch

PRODUKT DATENBLATT

Kombi-Quarzhaftbrücke KHB, Eimer à 25 kg

Verarbeitung Innenbereich
Kombi-Quarzhaftbrücke gut aufrühren und mit max. 5 % Wasser verdünnen. Mit Bürste, Rolle oder Putzmaschine auftragen. Zur besseren Erkennung bereits behandelter Flächen ist Kombi-Quarzhaftbrücke grünlich eingefärbt.
Bevor nachfolgende Beschichtungen aufgetragen werden, muss die Kombi-Quarzhaftbrücke getrocknet sein! Die Trocknungszeit ist abhängig von den jeweils vorherrschenden klimatischen Bedingungen.
Vor dem Verputzen durch Wischprobe Trocknungsgrad feststellen. Es dürfen keine feuchten oder klebrigen Stelllen am Handrücken oder Lappen zurückbleiben.
Geeignete nachfolgende Beschichtungen sind Putze und Spachtelmassen aus Gips, Kalk-Gips, Kalk-Zement und Beton.
Objekt-, Verarbeitungs- und Temperatur in der Trocknungsphase nicht unter 5 °C. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung
- Gebinde dicht verschlossen, frostfrei, jedoch nicht über 30 °C aufbewahren.
- Lagerfähigkeit des originalverschlossenen Gebindes 12 Monate.

Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
- VOC-Gehalt Kategorie: A/g/wb 30 g/l (2010)
- Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
- Giscode: BSW20
- EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hinweise
Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.

ProOne
BMS Building Materials Suisse
BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
www.pro-one.ch