

SCHEDA DEL PRODOTTO

Combi Ponte di aderenza al quarzo KHB, bidone da 25 kg

Ponte di adesione su calcestruzzo

Legante

- Polimero disperdente
- Granulometria 0-0,4 mm

Formato

- Secchio da 25 kg
- 24 confezioni per pallet

Tonalità

Verde maggio

Caratteristiche

- Pronto all'uso
- Per intonaci a gesso
- Intonaci calcareo-cementizi con resistenza alla compressione fino a 5 N/mm²

Consumo

- A seconda delle caratteristiche e della porosità del sottofondo, circa 0,3 kg/m².
- Determinare il consumo effettivo nel singolo caso su una superficie di prova.

Applicazione

Questo prodotto è una vernice aggrappante a base di quarzo e priva di solventi che viene utilizzata come ponte di adesione per intonaci in interni su sottofondi compatti, lisci o a bassa porosità come il calcestruzzo.

Grazie al quarzo granulare in esso contenuto, il ponte di adesione combinato al quarzo dona al sottofondo che riveste una buona aderenza, facilitando così l'applicazione degli strati successivi (intonaci a gesso, calcareo-gessosi, gessoso-cementizi e



calcareo-cementizi) e riducendo l'essiccazione dell'intonaco e la comparsa di crepe da ritiro.

Sottofondi

Non sono idonei come sottofondo intonaci a gesso e a base di stucco; sono invece idonei intonaci a base di calcestruzzo, calcareo-cementizi e cementizi, piastrelle in ceramica e materiali isolanti a base di EPS o XPS.

Il sottofondo deve essere asciutto, portante e privo di grasso, olio e polvere, efflorescenze, impurità e strati con accumulo di legante.

È necessario escludere la presenza di influssi di umidità sul lato posteriore.

L'umidità residua del calcestruzzo deve essere al massimo del 4% nel caso di un materiale C30/37 (B35) e del 3% per un materiale C35/45 (B45). Anche in caso di applicazione del

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.

SCHEDA DEL PRODOTTO

Combi Ponte di aderenza al quarzo KHB, bidone da 25 kg

prodotto a regola d'arte è possibile che, a causa del ritiro del calcestruzzo che non ha raggiunto un valore di umidità residua inferiore al 4 o 3%, possano verificarsi tensioni di taglio tali da comportare il distacco dell'intonaco, anche dopo lungo tempo. I sottofondi minerali freschi devono essere lasciati indurire a sufficienza, con un tempo di riposo di circa 4 settimane. Se necessario, irruvidire i sottofondi lisci.

Lavorazione ambienti interni

Mescolare accuratamente il ponte di adesione combinato al quarzo e diluirlo con acqua nella misura massima del 5%. Applicare con pennello, rullo o appositi macchinari. Per un migliore riconoscimento delle superfici già trattate, il ponte di adesione combinato al quarzo presenta una colorazione verde.

Lasciare asciugare il ponte di adesione combinato al quarzo prima di applicare i rivestimenti successivi. Il tempo di essiccazione dipende dalle condizioni climatiche di volta in volta prevalenti.

Prima dell'intonacatura stabilire il grado di essiccazione con una prova di sfregamento. Passando il dorso della mano o uno straccio non devono rimanere punti umidi o vischiosi.

I rivestimenti successivi idonei sono costituiti da intonaci e stucchi a gesso, calcareo-gessosi, calcareo-cementizi e a base di calcestruzzo.

La temperatura dell'oggetto, di lavorazione e nella fase di essiccazione non deve essere inferiore a 5 °C. Lavare con acqua gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso.

Conservazione

- Conservare le confezioni chiuse ermeticamente, al riparo dal gelo e a una temperatura non superiore a 30 °C.
- Durata di conservazione della confezione non aperta: 12 mesi.

Indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Categoria del contenuto di COV: A/g/BA 30 g/l (2010)
- Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV
- GISCODE: BSW20
- EUH208: contiene massa di reazione costituita da 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Note

Le indicazioni contenute nella presente informativa tecnica corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. A causa dell'ampia varietà di possibili influenze esterne, l'utilizzatore non è esentato dallo svolgimento di verifiche e prove durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti. Devono essere rispettate le regole generali della tecnica edilizia. Le informazioni da noi fornite non costituiscono una garanzia legalmente vincolante in relazione a determinate caratteristiche o all'idoneità per un utilizzo specifico. Il destinatario dei nostri prodotti è responsabile del rispetto di eventuali diritti di protezione, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti.

Con riserva di modifiche tecniche ai prodotti e alle loro confezioni.

Si applicano le nostre condizioni commerciali generali.

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.