

FICHE PRODUIT

ProOne Béton de montage ExpressMix 008

Béton de montage lié au ciment, à durcissement hydraulique.

Domaines d'utilisation

Pour le montage et la fixation rapide par exemple de clôtures, de cordes à linge, de carports, d'équipements de jeu, de bancs de jardin etc.

Pour

- Pour sol
- Pour extérieur

Propriétés

- A durcissement rapide
- Pas de mélange requis, mouiller simplement la poudre avec de l'eau

Matériaux de base

- Ciment spécial – SN EN 197
- Granulats minéraux normalisés/autorisés
- Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en oeuvre

Données techniques

- Granulation 0–8 mm
- Eau de gâchage env. par kg 0,14 l

Préparation du support

- Préhumidifier légèrement le support.

Mise en oeuvre

- Creuser un trou ou une fosse dans la terre stable et compacter pour installer les équipements et les fondations.



- Créer des fondations dénuées de gel.
- Humidifier les surfaces latérales et le sol avec de l'eau.
- Verser le matériau sec jusqu'à une hauteur maximale de 20 cm.
- Mouiller le mélange sec avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un arrosoir.
- En cas d'excavations plus profondes, appliquer ensuite d'autres couches de chacune 20 cm et mouiller à l'eau, comme d'écrit ci-dessus.
- Après diminution de l'eau, compacter la surface en tapant légèrement avec une bêche et aplanir proprement. Replacer si nécessaire le gazon retiré. C'est fini !
- Commence à durcir après env. 20 minutes.
- Une modification de la couche n'est ensuite plus possible et les constructions auxiliaires pour la fixation des pièces de montage peuvent être retirés.
- Après environ 7 jours, le durcissement est tellement avancé que des cordes à linge, des équipements de jeux etc. peuvent être supportés. Le durcissement est total après environ 28 jours.
- Essayer sur des surfaces test !

Cette "déclaration de performance" s'applique jusqu'à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du processus de production aient une influence significative sur les propriétés.

ProOne

BMS Building Materials Suisse
BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
www.pro-one.ch

FICHE PRODUIT

ProOne Béton de montage ExpressMix 008

Traitement ultérieur

- Protéger contre un séchage prématuré et contre les influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel.
- Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique

Stockage

- A l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec
- Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme.
- Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.
- Pauvre en chromate conformément à la directive 2003/53/CE, GISCODE ZP1.

Elimination

Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV)
17 09 04 – déchets de construction et de démolition mélangés
(sans mercure, BPC et substances dangereuses).

Indications

- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20°C et à une humidité d'air relative de 50%.
- Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).
- Ne pas diluer à nouveau avec de l'eau du mortier déjà pris.
- Tenir hors de portée des enfants.

Cette "déclaration de performance" s'applique jusqu'à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du processus de production aient une influence significative sur les propriétés.