

SCHEDA DEL PRODOTTO

ProOne Calcestruzzo per montaggio ExpressMix 008

Calcestruzzo per montaggio a base di leganti cementizi idraulici.

Campi d'applicazione

Per il rapido montaggio e fissaggio di recinzioni da giardino, stendibiancheria a ragno, tettoie per auto, attrezzature per il gioco, panchine da giardino, etc.

Idoneità

- Per fondi
- Per esterni Proprietà
- Indurimento rapido
- Nessuna miscelazione necessaria, aggiungere semplicemente acqua alla polvere Base del materiale
- Cemento speciale – DIN SN 197
- Aggregato standardizzato/approvato
- Additivi e agenti per il miglioramento delle proprietà di lavorazione

Dati tecnici

- Grana 0–8 mm
- Acqua d'impasto circa 0,14 l per 1 kg, circa 3,5 l per 25 kg
- Preparazione del sottofondo
- Inumidire leggermente il sottofondo Lavorazione
- Scavare una buca o una fossa in un terreno compatto e in grado di sopportare il carico per l'installazione delle attrezzature o delle fondamenta.
- Porre le fondamenta quando non vi sono condizioni di gelo.
- Inumidire con acqua le superfici laterali ed il fondo.
- Versare a secco direttamente dall'imballaggio fino ad un'altezza massima di 20 cm.
- Aggiungere al miscuglio secco la quantità d'acqua indicata attraverso un innaffiatoio.
- Per scavi più profondi disporre successivamente ulteriori strati di 20 cm ciascuno e aggiungere acqua come descritto sopra.



- Una volta calata l'acqua, indurire la superficie dandole dei leggeri colpetti con la pala e quindi spianare con cura, eventualmente risistemando le zolle d'erba che erano state tolte – finito!
- L'indurimento comincia già dopo circa 20 minuti.
- In seguito non è più possibile alcuno spostamento e le costruzioni di supporto per il fissaggio delle parti di installazione possono essere rimosse.
- Dopo circa 7 giorni l'indurimento ha raggiunto un grado in cui gli stendibiancheria a ragno, le porte, le attrezzature per il gioco, etc. possono essere sottoposti a carico; l'indurimento completo avviene dopo circa 28 giorni.
- Vanno allestite delle aree di prova. Ulteriori trattamenti
- Proteggere da un asciugamento troppo rapido e dall'influenza di agenti atmosferici come sole, vento, pioggia battente e gelo.
- Pulire subito con acqua i recipienti e gli attrezzi utilizzati, poiché dopo l'indurimento è possibile procedere soltanto ad una pulizia meccanica.

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.

ProOne

BMS Building Materials Suisse
BR Bauhandel AG
Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
www.pro-one.ch

SCHEDA DEL PRODOTTO

ProOne Calcestruzzo per montaggio ExpressMix 008

Conservazione

- Al riparo da agenti atmosferici, in un luogo fresco e asciutto e su grate di legno.
- Con imballaggio non aperto e una modalità di conservazione appropriata, la durata del prodotto è di 12 mesi dalla data di produzione.
- Richiudere subito gli imballaggi aperti e utilizzarne il contenuto nel minor tempo possibile.
- Esente da cromo in base alla direttiva 2003/53/ CE, GISCODE ZP1.

Smaltimento

I resti di prodotto induriti vanno smaltiti in base al codice di smaltimento 17 09 04 come comuni rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione.

Indicazioni

- I dati tecnici si riferiscono a condizioni di temperatura di +20°C e umidità atmosferica relativa del 50%.
- Temperature più basse allungano i tempi indicati, mentre temperature più alte li accorciano.
- Proteggere il prodotto legante dall'irraggiamento solare, dalle correnti d'aria, dal gelo e da temperature troppo alte (> 30°C) e troppo basse (< 5°C).
- Non rimescolare con acqua la malta che ha già iniziato la presa.
- Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.