

# FICHE PRODUIT

## Panneau renfort bois

### Utilisation

Pièce de renforcement dans les cloisons en construction à sec pour la fixation des charges murales

### Informations et données techniques

Matière	Contreplaqué 100% Pin Maritime
Épaisseur	21 mm
Largeur	610 mm
Longueur	250 mm / 750 mm / 1000 mm
<i>Résistance à la flexion</i>	
Sens longitudinal	23.9 N/mm <sup>2</sup>
Sens transversal	9.7 N/mm <sup>2</sup>
<i>Module d'élasticité</i>	
Sens longitudinal	8857 N/mm <sup>2</sup>
Sens transversal	3593 N/mm <sup>2</sup>
Densité moyenne	Env. 580 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	D-s2,d0, EN 13986
Classe de dégagement de formaldéhyde	E 0.5, EN 717-1
Champ d'application	Locaux secs, EN 13986



Cette «déclaration de performance» s'applique jusqu'à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du processus de production aient une influence significative sur les propriétés.