


**Pro[®]
one**


Crépi intérieur blanc ribé plein

Description du produit

0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm
25 kg

Caractéristiques du produit

- Couleur blanc neige
- Très bonnes propriétés de pose
- Haute performance

Destination

L'enduit intérieur acrylique est un enduit en pâte pour la préparation manuelle d'enduits en couches minces, protecteurs et décoratifs pour les intérieurs des bâtiments neufs et existants.

L'enduit peut être appliqué sur:

- Les supports minéraux, tels que le béton, les enduits de ciment, les enduits de chaux-ciment,
- Les plaques de plâtre et de ciment.

Préparation du support

La surface doit être solide, régulière, nettoyée de revêtements antiadhésifs, tels que les saletés, la graisse, la poussière, le bitume, les algues, et d'autres substances qui peuvent affecter l'adhérence. Les enduits faibles et détachés, ainsi que l'ancienne peinture doivent être enlevés. Les supports absorbants (en particulier en béton-gaz) doivent être apprêtés avec un primaire. Les petites irrégularités doivent être nivelées à l'aide d'une colle pour maroufler le treillis. Les irrégularités et défi-

ciences doivent être nivelées à l'aide d'un mortier. Avant d'appliquer l'enduit acrylique pour intérieur, le support doit être traité avec un primaire acrylique.

Préparation du produit

L'emballage contient le produit prêt à l'emploi. Avant d'utiliser, mélanger tout le contenu à l'aide d'un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une consistance uniforme. Il est déconseillé de continuer de mélanger car la pâte risque de s'aérer. *Attention ! En été, il est possible d'ajuster la consistance en diluant l'enduit avec de l'eau propre à 330 ml / 25 kg de pâte, la même quantité d'eau devant être ajoutée dans chaque emballage. Ne pas ajouter d'autres substances que l'eau.*

Application

Étaler une couche fine et uniforme de pâte d'enduit sur le support au moyen d'une taloche lisse en acier inoxydable. Enlever l'excès de pâte d'une épaisseur d'un grain avec une taloche en acier inoxydable. Le matériau enlevé peut être réutilisé après le mélange. Ensuite, faire des mouvements circulaires (texture grattée) ou longitudinaux (texture effet d'écorce) (en fonction du type d'enduit et de texture désirée) au moyen d'une taloche plastique pour donner une finition uniforme souhaitée. L'excès de pâte doit être régulièrement enlevé de la taloche plastique à l'aide d'un couteau à enduire.

Remarques et recommandations de mise en œuvre

- Avant l'application de l'enduit, tous les éléments étant à proximité de travaux et ne devant pas être enduits, doivent être appropriement couverts et protégés.
- Les enduits ciment et chaux-ciment nouvellement posés doivent être stabilisés au moins pendant 28 jours.
- Déterminer la surface à enduire en prenant en considération les conditions météorologiques, le type de support et les possibilités de réalisation.
- L'enduit doit être appliqué sur les surfaces constituant un ensemble distinct de manière continue, sans interruptions, avec un matériel provenant d'un seul lot de production.
- Les basses températures, l'humidité accrue, le manque de ventilation adéquate allongent le temps de séchage de l'enduit.
- Après les travaux, laver les outils et les mains à l'eau courante. Il est à noter qu'après le séchage de l'enduit, le nettoyage est difficile.
- Avant la mise à disposition de la pièce, celle-ci doit être aérée jusqu'à ce que l'odeur ne disparaisse.
- Une fois ouvert, l'emballage de pâte d'enduit doit être bien fermé, et son contenu doit être utilisé le plus tôt possible.

Précautions

Protéger les yeux et la peau. En cas de contact direct avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Outils nécessaires

- Une mélangeuse ou perceuse à basse rotation (400 à 500 tours par minute) avec agitateur à panier,
- Une taloche longue et courte en acier inoxydable,
- Une taloche courte plastique pour effectuer une finition souhaitée,
- Un couteau à enduire en acier inoxydable,
- Un ruban adhésif pour séparer la surface enduite et non enduite et effectuer des raccords.

Spécifications techniques

Les spécifications suivantes se rapportent à une température de + 23 (±2)°C et une humidité relative de 50 (±5) %. Dans d'autres conditions, les spécifications sont sujettes à des changements.

- Température ambiante et température du support pendant l'application et le durcissement: de +5°C à +25°C
- Humidité relative de l'air pendant l'application et le durcissement: jusqu'à 80 %

- Densité gravimétrique: env. 1,85 kg/dm³ (±10 %)
- Perméabilité à la vapeur selon la norme PN-EN ISO 7783-2: catégorie V2
- Absorption d'eau selon la norme PN-EN 1062-3: catégorie W2
- Adhérence: ≥ 0,8 MPa
- Couleur: blanc
- Temps de séchage de l'enduit: min. 24 h
- Emballages: 25 kg
- Nombre d'emballages par palette et poids net du produit: 24 pcs / env. 600 kg
- Durée de vie: 18 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

Consommation

Afin de déterminer avec précision la consommation du produit, il est recommandé d'effectuer des tests sur le support cible.

La consommation pour les applications typiques peut différer en fonction de l'entrepreneur. Les niveaux de consommation pour certains produits ne sont soumis à aucune garantie. Les niveaux de consommation ont été déterminés sur la base de l'expérience acquise au cours des travaux de construction, mais ils peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier, des compétences de l'entrepreneur, etc. Les plaintes relatives à toute consommation des matériaux ne seront pas considérées.

Stockage

Conserver dans les emballages d'origine intacts, à une température de +5°C à +25°C. Protéger contre la chaleur et le gel. Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Composition

Liant organique, matières de charge naturelles, additifs modificateurs et biocides, pigments.